

## CENTROMID 12 / PA 12

Agenzien	Konz. [%]		Agenzien	Konz. [%]	
Acetamid	50	✓	Methylenchlorid		☒
Aceton		✓	Milch		✓
Ameisensäure	10	✓	Milchsäure	90	✓
Ammoniak	10	✓	Natriumbisulfit	10	✓
Anon		✓	Natriumcarbonat	10	✓
Äthanol	96	✓	Natriumchlorid	10	✓
Äthyläther		✓	Natriumnitrat	10	✓
Äthylenchlorid		■	Natriumthiosulfat	10	✓
Benzin		✓	Natronlauge	50	✓
Benzol		✓	Nitrobenzol		■
Bitumen		■	Oxalsäure	10	✓
Borsäure	10	✓	Ozon		☒
Butylacetat		✓	Paraffinöl		✓
Butylenglykol		✓	Perchlorethylen		■
Calciumchlorid	10	✓	Petroleum		✓
Chorbenzol		✓	Phenol wässrig		☒
Chloroform		☒	Phosphorsäure	10	☒
Citronensäure	10	■	Propanol		☒
Clophen A60	50	✓	Pyridin		✓
Cyclohexan		✓	P-3_Lösung wässrig		✓
Cyclohexanon		✓	Salicylsäure		✓
Dekalin		✓	Salpetersäure	2	☒
Dieselöl		✓	Salzsäure	36	☒
Dimethylformamid		■	Schwefelkohlenstoff		✓
Diocetylphthalat		✓	Schwefelsäure	98	☒
Dioxan		✓	Schwefelwasserstoff gesättigt		■
Essigsäure konz.		☒	Seifenlösungen		✓
Essigsäure	10	■	Siliconöle		✓
Ethylacetat		✓	Sodalösung	10	✓
Flusssäure	40	☒	Speisefette, Speiseöle		✓
Formaldehyd	30	■	Styrol		✓
Formamid		■	Teer		■
Frigen, Freon		✓	Tetrachlorkohlenstoff		☒
Fruchtsäfte		✓	Tetrahydrofuran		✓
Glykol		✓	Tetralin		✓
Glysantin	40	✓	Tinte		✓
Glycerin		✓	Toluol		✓
Harnstoff wässrig		✓	Trafoöl		✓
Heizöl		✓	Triethanolamin		✓
Heptan, Hexan		✓	Trichlorethylen		■
Isooctan		✓	Trilon B	10	✓
Isopropanol		■	Vaseline		✓
Jodtinktur alkoholisch		☒	Wachs geschmolzen		✓
Kalilauge	50	✓	Wasser kalt		✓
Kaliumdichromat	10	■	Wasser heiss		■
Kaliumpermanganat	1	☒	Wasserstoffperoxyd	30	☒
Kupfersulfat	10	✓	Wein, Weinbrand		✓
Leinöl		✓	Weinsäure		✓
Methanol		■	Xylol		■
Methylethylketon		✓	Zinkchlorid	10	■

✓ = beständig      ■ = bedingt beständig      ☒ = unbeständig

Alle Angaben in diesem Dokument entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte und mögliche Anwendungen informieren (Irrtum und Druckfehler vorbehalten). Sie haben nicht die Bedeutung, bestimmte chemikalische Beständigkeiten oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck rechtlich verbindlich zuzusichern. Für Anwendung, Verwendung, Verarbeitung oder sonstigen Gebrauch dieser Informationen oder unserer Produkte sowie die sich daraus ergebenden Folgen, übernehmen wir keine Haftung. Der Käufer übernimmt die volle Verantwortung. Etwa bestehende Schutzrechte Dritter sind zu berücksichtigen.

- Allgemeine Dicke des Prüfkörpers: 1 mm
- Kontakt der Prüfkörper mit angegebenen Agenzien: bis zu 12 Monate
- Die Klassifizierung der Bestandsbefunde erfolgte in Anlehnung an die Dechema-Werkstoff-Tabellen