

## CENTROSOL / ABS

Agenzien	Konz. [%]		Agenzien	Konz. [%]	
Acetamid	50	✓	Methylenchlorid		☒
Aceton		☒	Milch		✓
Ameisensäure	10	✓	Milchsäure	90	
Ammoniak	10	✓	Natriumbisulfit	10	✓
Anon			Natriumcarbonat	10	✓
Äthanol	96	✓	Natriumchlorid	10	✓
Äthyläther		☒	Natriumnitrat	10	✓
Äthylenchlorid		■	Natriumthiosulfat	10	✓
Benzin		☒	Natronlauge	50	✓
Benzol		☒	Nitrobenzol		■
Bitumen			Oxalsäure	10	✓
Borsäure	10	✓	Ozon		✓
Butylacetat		■	Paraffinöl		
Butylenglykol			Perchlorethylen		
Calciumchlorid	10	✓	Petroleum		■
Chorbenzol		☒	Phenol wässrig		■
Chloroform		☒	Phosphorsäure	10	✓
Citronensäure	10	✓	Propanol		
Clophen A60	50		Pyridin		☒
Cyclohexan		✓	P-3_Lösung wässrig		
Cyclohexanon			Salicylsäure		
Dekalin		☒	Salpetersäure	2	✓
Dieselöl		■	Salzsäure	36	✓
Dimethylformamid			Schwefelkohlenstoff		■
Diocetylphthalat		■	Schwefelsäure	98	✓
Dioxan		☒	Schwefelwasserstoff gesättigt		☒
Essigsäure konz.		■	Seifenlösungen		✓
Essigsäure	10	✓	Siliconöle		✓
Ethylacetat		☒	Sodalösung	10	✓
Flusssäure	40	✓	Speisefette, Speiseöle		
Formaldehyd	30	✓	Styrol		
Formamid			Teer		
Frigen, Freon		☒	Tetrachlorkohlenstoff		☒
Fruchtsäfte		✓	Tetrahydrofuran		☒
Glykol		✓	Tetralin		☒
Glysantin	40		Tinte		✓
Glycerin		✓	Toluol		☒
Harnstoff wässrig		✓	Trafoöl		✓
Heizöl		✓	Triethanolamin		✓
Heptan, Hexan		✓	Trichlorethylen		☒
Isooctan		✓	Trilon B	10	
Isopropanol		■	Vaseline		✓
Jodtinktur alkoholisch		■	Wachs geschmolzen		✓
Kalilauge	50	✓	Wasser kalt		✓
Kaliumdichromat	10	✓	Wasser heiss		✓
Kaliumpermanganat	1	✓	Wasserstoffperoxyd	30	
Kupfersulfat	10	✓	Wein, Weinbrand		✓
Leinöl		✓	Weinsäure		✓
Methanol		☒	Xylol		☒
Methylethylketon		☒	Zinkchlorid	10	✓

✓ = beständig      ■ = bedingt beständig      ☒ = unbeständig